

PU - tesnilna masa LORENCIC LM



Zelo kakovostna tesnilna masa z nizkim modulom elastičnosti za tesnjenje betonskih in zidarskih spojev, predvsem v okviru fasaderskih del. Tudi za tesnjenje steklenih konstrukcij in za spajanje elementov iz porcelana, jekla, nerjavečega jekla, plastike (poliester in mnogi PVC materiali), obarvanega lesa, betona in opeke. Odporna na vodo, detergente, olja, ogljikovodike, kisline in razredčene alkalije. Izolira in tesni tako v notranjih kot v zunanjih pogojih. Strjena masa je odporna na vlago, vremenske vplive in UV žarke. Podlaga mora biti brez praha, prostih delcev in razmaščena. Širina spoja naj bo med 6 in 40 mm, globina spoja pa mora biti enaka širini spoja. Če je

širina spoja večja kot 10 mm, mora biti globina spoja enaka polovici širine spoja. Zajamčen čas skladiščenja 12 mesecev od datuma izdelave, če se hrani v originalni zaprti obojnini na suhem mestu pri temperaturi med +5 °C in +30 °C. Tehnični podatki: Barva: siva, Čas ustvarjanja skorje: ca. 75min, Čas strditve: 2,5mm/24h, delovna temperatura: +5°C do +40°C, temperaturna odpornost po strditvi: -40 bis +80°C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR194LO	PU-tesnilna masa LM siva 600ml 20kos/karton 36kart/pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at