

Stenska izravnalna masa LO-FIN-FINE



Fina izravnalna masa za strojni in ročni nanos. Za fino glajenje notranjih sten in stropov (za vse vrste notranjih ometov, obloge iz mavčnega kartona, neometan beton, itd.), pred prvim nanosom barve ali lepljenjem tapet. Zelo tiksotropična in lahko obdelovalna. Podlaga mora biti trdna, suha in čista. Močno vpijajoče podlage predhodno obdelati z LORENCIC Hidrosol globinski premaz. Maso običajno nanašamo v dveh slojih – vsak posamezni sloj naj bo debeline 1 do 2 mm, vendar skupna debelina naj ne presega 3 mm. Temperatura zraka in temperatura podlage naj bo med +5 st. C in +35 st. C. Relativna vlažnost ne sme presegati 80 %. Zaščititi pred soncem. Tehnični podatki: - Čas sušenja enega sloja: ~12 ur (T = +20 st. C, relativna vlažnost = 65 %), - Poraba: 1,5-2,0 kg/m² (dvakratni nanos), Trajnost mase: min. 12 mesecev, Temperatura skladiščenja in transport: +5 st. C do +25 st. C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO-FIN-FINE	Stenska izravnalna masa LO-FIN-FINE 25kg/vreča 28vreč/pal	SAC

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at