


Opažne plošče 11,0 kg/m²



Plošče so izdelane iz treh medsebojno zlepljenih vodoodpornih slojev lesa smreke ali jelke: zunanji sloj sestavljajo širinsko zlepljene lamele, ki potekajo v vzdolžni smeri, srednji sloj pa prečno položene deščice, ki so uokvirjene z vzdolžnimi in čelnimi zaključnimi letvicami - Kvaliteta ploskovnega lepljenja AW 100 (DIN 68705) - Konstrukcija: 6,3 mm, zunanja plast, 14,0 mm srednja plast (8,3 mm pri ploščah 21 mm) - Plošče so

zaščiteni z melaminsko smolo, izdelane po vročem postopku (se ne sprijemajo z betonom) - Robovi plošč so zaščiteni z akrilnim vodoodbojnim premazom.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z46060004104	Opažna plošča 1000x500x21mm= 0,50m ² /kos 11,0kg/m ² P50	ST
Z46060004105	Opažna plošča 1500x500x21mm= 0,75m ² /kos 11,0kg/m ² P100	ST
Z46060004106	Opažna plošča 2000x500x21mm= 1,00m ² /kos 11,0kg/m ² P50	ST
Z46060004107	Opažna plošča 2500x500x21mm= 1,25m ² /kos 11,0kg/m ² P50	ST
Z46060004101	Opažna plošča 3000x500x21mm= 1,50m ² /kos 11,0kg/m ² P50	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at