

Bitumenski debeli premaz LORENCIC LO-Bitumen 2K PS



Dvo komponentni bitumenski debeli premaz, polnjen s polistirolom in izboljššan z umetnimi snovmi (KMB), na bazi bitumenske emulzije. Uporablja se za izdelavo trajnih in elastičnih zunanjih in notranjih gradbenih stikov in razpok. Predvsem za zatesnitev gradbenih površin, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodoravnih, poševnih in vertikalnih površinah. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. Lahko uporablja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) pri betonskih ploščah, balkonih in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem, konstrukcij pod zemeljsko

ali drugo pohodno površino. LO-Bitumen 2K PS je sestavljen iz bitumenske emulzije in reakcijskega praška. Hitra kemijska reakcija povzroči hitro sušenje in nepremočljivost na vodo. Po sušenju premaza se naredi trdna a elastična obloga, ki je vodotesna. Gosto pastozna masa, omogoča debelo slojni premaz že v enem nanosu. Obloga ostaja prožna, odporna na razpoke in odporna na vse, v zemeljskih tleh agresivne snovi. LO-Bitumen 2K PS odgovarja vsem normam po DIN 18195 in drugim veljavnim predpisom, za bitumenske premaze. Tehnični podatki: -Poraba: ca. 4,5-5,0 litrov/m², debelina mokrega nanosa: 4,5-5,0mm, debelina po sušenju: 3,2-3,6mm in poraba pri naklonih; po DIN 18195-6: ca. 6,0-6,5l/ m², debelina mokrega nanosa: 6,0-6,5mm, debelina po sušenju 4,3-4,6mm. Za lepljenje izolacijskih plošč: ca. 2l/m². -Temperatura pri vgradnji (podlaga in okolje): ne pod +5°C in ne preko +30°C. -Čas vgrajevanja: pri 20°C ca. 1,5 ure. -Temperaturna odpornost: 100°C po AIB in DIN 52 123. -čas sušenja: najmanj 2 dni, odvisno od vlage, temperature, debeline in podlage. -Skладиščenje: original zapakirana vedra, na suhem in v ne zmrzljivem prostoru. Trajnost uporabe, najmanj 6 mesecev.

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Z50127271LO | Bitumenski debeli premaz LO-Bitumen 2K PS 30l/vedro 18veder/paleta. | KUE |

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at